

## DATA SHEET 2020

Article	<b>407</b>	ALLOVER EL.JACQUARD TRONIC 43B	JACQUARD TRONIC ALLOVER LACE
Fiber content	84,0% PA + 16,0% EA	NC 5804 2100 - HTSUS 5804 2100 00 - TARIC RU 5804 2190 00	

	Specifications	UM	Tolerance Min /	Max
Altezza tessuto / Width	140,00	CM	133,00 /	147,00
Rapporto disegno / Pattern repeat	6,30	CM	6,00 /	6,60
Peso tessuto / Weight	80,00	GR/MTQ	70,00 /	90,00
	115,00	GR/MTL	105,00 /	125,00
Dinamometro / Dinamometer	MESDAN			
Forza / Load	3,50	KG		
Dimensioni campione / Sample dimension				
Lunghezza / Length	10,00	CM		
Altezza / Width	5,00	CM		
Elasticità dinamometrica / Elongation test on dinamometer				
Lunghezza / Length	95,00	%	85,00 /	105,00
Altezza / Width	100,00	%	85,00 /	115,00
Resistenza allo scoppio / Bursting strength	1,40	KG/CMQ	1,40	
Stabilità al lavaggio / Shrinkage	40	°C	one wash	
Metodo asciugatura / Drying condition	in piano a temperatura ambiente		usual atmosphere flat expanded	
Lunghezza / Length	-5,00	%	0 /	-5,00
Altezza / Width	-5,00	%	0 /	-5,00
Scarto angolare / Skew	6,00	%		

Solidità colori Colour fastness	Bianco AA White AA	Nero CC Black CC	Colorato Colours	Norme Specifications
al lavaggio / to washing	4 - 5	3 - 4	3 - 4	ISO 105-C06-A1S
alla luce / to light	4	4 - 5	3 - 4	ISO 105-B02 10h
al sudore / to perspiration	4 - 5	3 - 4	3 - 4	ISO 105-E04
allo sfregamento / to rubbing	4 - 5	4	3 - 4	ISO 105-X12
PH	4 - 7.5	4 - 7.5	4 - 7.5	ISO 3071

Norme di manutenzione	/ Maintenance
Temperatura al lavaggio	/ Washing temperature 40°
Lavaggio con cloro	/ Chlore washing NO
Asciugamento a tamburo	/ Drying in tumbler YES
Stiro	/ Ironing YES
Lavaggio a secco	/ Dry cleaning YES



Colori speciali, turchesi o fluo, le solidità vanno concordate con il C.Q. Iluna  
Special color, torquise or fluorescent color fastness to be agreed with Q.C. Iluna.

Commenti / Comments

