

DATA SHEET 2014

Article	709	ALLOVER ELAST. JACQUARD F.48	ELASTIC JACQUARD ALLOVER LACE
Fiber content	87,0% PA + 13,0% EA	NC 5804 2100 - HTSUS 5804 2100 00 - TARIC RU 5804 2190 00	

	Specifications	UM	Tolerance Min /	Max
Altezza tessuto / Width	165,00	CM	155,00 /	175,00
Rapporto disegno / Pattern repeat	0,48	CM	/	
Peso tessuto / Weight	70,00	GR/MTQ	60,00 /	80,00
	120,00	GR/MTL	110,00 /	130,00
Dinamometro / Dinamometer	MESDAN			
Forza / Load	3,50	KG		
Dimensioni campione / Sample dimension				
Lunghezza / Length	10,00	CM		
Altezza / Width	5,00	CM		
Elasticità dinamometrica / Elongation test on dynamometer				
Lunghezza / Length	95,00	%	85,00 /	105,00
Altezza / Width	190,00	%	170,00 /	210,00
Resistenza allo scoppio / Bursting strength	1,40	KG/CMQ	1,40	
Stabilità al lavaggio / Shrinkage	40	°C	one wash	
Metodo asciugatura / Drying condition	in piano a temperatura ambiente		usual atmosphere flat expanded	
Lunghezza / Length	-5,00	%	0 /	-5,00
Altezza / Width	-5,00	%	0 /	-5,00
Scarto angolare / Skew	6,00	%		

Solidità colori Colour fastness	Bianco AA White AA	Nero CC Black CC	Colorato Colours	Norme Specifications
al lavaggio / to washing	4 - 5	3 - 4	3 - 4	ISO 105-C06-A1S
alla luce / to light	4	4 - 5	3 - 4	ISO 105-B02 10h
al sudore / to perspiration	4 - 5	3 - 4	3 - 4	ISO 105-E04
allo sfregamento / to rubbing	4 - 5	4	3 - 4	ISO 105-X12
PH	4 - 7.5	4 - 7.5	4 - 7.5	ISO 3071

Nome di manutenzione	/ Maintenance	
Temperatura al lavaggio	/ Washing temperature	40°
Lavaggio con cloro	/ Chlore washing	NO
Asciugamento a tamburo	/ Drying in tumbler	YES
Stiro	/ Ironing	YES
Lavaggio a secco	/ Dry cleaning	YES



Colori speciali, turchesi o fluo, le solidità vanno concordate con il C.Q. Iluna
Special color, torquise or fluorescent color fastness to be agreed with Q.C. Iluna.

Commenti / Comments

