

## DATA SHEET 2016

Article	<b>760</b>	A/O EL.JAC.F.48-LUR.ORO-STAMP.	ELASTIC JACQUARD ALLOVER LACE
	<b>STAMPATO / PRINTED</b>		
Fiber content	39,0% PA + 32,0% PL + 17,0% ME + 12,0% EA	NC 5804 2100 - HTSUS 5804 2100 00 -	TARIC RU 5804 2190 00

		Specifications	UM	Tolerance Min /	Max
Altezza tessuto	/ Width	120,00	CM	114,00 /	126,00
Rapporto disegno	/ Pattern repeat	0,30	CM	/	
Peso tessuto	/ Weight	55,00	GR/MTQ	45,00 /	65,00
		65,00	GR/MTL	55,00 /	75,00
Dinamometro	/ Dinamometer	MESDAN			
Forza	/ Load	3,50	KG		
Dimensioni campione	/ Sample dimension				
	Lunghezza / Length	10,00	CM		
	Altezza / Width	5,00	CM		
Elasticità dinamometrica	/ Elongation test on dinamometer				
	Lunghezza / Length	105,00	%	90,00 /	120,00
	Altezza / Width	185,00	%	170,00 /	200,00
Resistenza allo scoppio	/ Bursting strength	1,10	KG/CMQ	1,10	
Stabilità al lavaggio	/ Shrinkage	30	°C	one wash	
Metodo asciugatura	/ Drying condition	in piano a temperatura ambiente		usual atmosphere flat expanded	
	Lunghezza / Length	-5,00	%	0 /	-5,00
	Altezza / Width	-5,00	%	0 /	-5,00
Scarto angolare	/ Skew	6,00	%		

Solidità colori Colour fastness	Bianco AA White AA	Nero CC Black CC	Colorato Colours	Norme Specifications
al lavaggio / to washing	4 - 5	3 - 4	3 - 4	ISO 105-C06-A1S
alla luce / to light	4	4 - 5	3 - 4	ISO 105-B02 10h
al sudore / to perspiration	4 - 5	3 - 4	3 - 4	ISO 105-E04
allo sfregamento / to rubbing	4 - 5	4	3 - 4	ISO 105-X12
PH	4 - 7.5	4 - 7.5	4 - 7.5	ISO 3071

Norme di manutenzione	/ Maintenance	
Temperatura al lavaggio	/ Washing temperature	30°
Lavaggio con cloro	/ Chlore washing	NO
Asciugamento a tamburo	/ Drying in tumbler	YES
Stiro	/ Ironing	YES
Lavaggio a secco	/ Dry cleaning	YES



Colori speciali, turchesi o fluo, le solidità vanno concordate con il C.Q. Iluna  
Special color, torquise or fluorescent color fastness to be agreed with Q.C. Iluna.

### Commenti / Comments

RAPPORTO DISEGNO STAMPA CM 65,0  
VARIANTE N41 06 -FELCE

