

# CONVERTEX

STRETCH FABRICS MADE IN ITALY

October 2023

Articolo / Article :

## BRINA

Warp knit fabric fully laminated with polyester.  
NC 5903 9099 - Taric US: 5903 9025 00

Composizione / Composition :

**80 % POLYAMIDE 20 % ELASTANE**

ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **190 g/m<sup>2</sup>**  
Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **285 g/m lin.**  
Maglie / Courses : **46 / cm**

Altezza / Width ( +/- 2%): **150 cm**  
Pezza / Piece : **70 m**  
Cannette / Wales : **26 / cm**

**Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C**  
**Dimensional stability – Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330

altezza / width : **max -5%**      lunghezza / length : **max -5%**

**Stabilità Dimensionale – Vapore**  
**Dimensional stability - Steam**  
BS EN ISO 6330

altezza / width : **max -3%**      lunghezza / length : **max -3%**

**Resistenza al Pilling**  
**Resistance to Pilling**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **5**      su lana : **4/5**  
on fabric      on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**  
INSTRON 3343 - 3.6 kg

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **115%**      lunghezza / length : **185%**  
(min 97% - max 132%)      (min 157% - max 212%)

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **120%**      lunghezza / length : **205%**  
(min 97% - max 132%)      (min 175% - max 235%)

**Modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **130-190 g**      lunghezza / length : **100-180 g**

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **130-190 g**      lunghezza / length : **90-180 g**

**Allungamento Manuale ( +/- 15 % )**  
**Hand Elongation**

altezza / width : **140%**  
(min 119% - max 161%)

lunghezza / length : **225%**  
(min 191% - max 258%)

Simboli di manutenzione / Care labelling codes:



**AVOID PROLONGED SOAKING SINCE THE FOILS ARE WATER BASED.**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO  
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING